ONDUTISS® FACADE OPEN UVFR 210

MEMBRANA TRASPIRANTE POLIURETANICA PER PARETI

Membrana traspirante al vapore a due strati costituita da un **film funzionale monolitico realizzato da una spalmatura in poliuretano (PUR) stabilizzato ai raggi UV**, protetto da uno strato in TNT di poliestere (PES).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il film in poliuretano TPU della membrana ONDUTISS® FACADE OPEN UVFR, non solo fornisce protezione contro l'umidità proveniente dall'esterno e un corretto passaggio di vapore acqueo attraverso la parete, ma offre anche un'eccellente protezione al vento e all'acqua delle pareti ventilate a giunti aperti (con fughe fino a 50 mm di larghezza e che scoprono al massimo il 40% della superficie), offrendo una elevata resistenza ai raggi UV.

VANTAGGI

- Garantisce la tenuta all'aria ed al vento migliorando l'efficienza energetica dell'edificio.
- Elevata resistenza ai raggi UV grazie al film poliuretanico termoplastico.
- Ideale per applicazione su pareti a giunti aperti (max 50mm).
- Migliora la funzionalità termica dei materiali isolanti proteggendoli dalla pioggia.
- Il colore nero permette un basso impatto estetico.
- Ottima classe di resistenza al fuoco: Classe B-s1,d0.
- Disponibile anche con altezza 3 m.

Conforme alla EN 13859-1 2010 e EN 13859-2 2010
Classificazione secondo la UNI 11470: A/R3

Avvertenze e precauzioni.
- Non adatto per essere applicato su coperture.
- Il prodotto può svolgere la funzione di protezione provvisoria. Dopo l'installazione è indispensabile provvedere alla sua protezione con gli elementi di finitura nel più breve tempo possibile.

COMPOSIZIONE



1 Film in poliuretano termoplastico TPU

2 Tessuto non tessuto TNT in PES

PLUS PRODOTTO

- Stabile ai raggi UV (5.000 ore).
- Reazione al fuoco: Classe B-s1,d0.

TRASPIRANTE

RESISTENTE AL VENTO

RESISTENTE AL FUOCO

IMPERMEABILE

RESISTENTE AI RAGGI UV

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE		TOLL.
Lunghezza	m	50	25	-
Altezza	m	1,5	3,0	-
Peso	g/m²	210		±10%
Peso rotolo	kg	15,75		-

Coefficiente Sd	m	0,13	±0,03
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)	N	210 x 300	±30
Resistenza alla rottura (LxT)	N/5 cm	340 x 240	±30
Resistenza all'allungamento (LxT)	%	50 x 70	±15
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +80	-
Classe di impermeabilità	classe	W1	-
Reazione al fuoco	classe	B-s1,d0	-

*Test di invecchiamento artificiale UV di 5.000 h (standard 336 ore)

PRODOTTI CORRELATI

UNDUTISS® DUO MIX TAPE
Pag. 93

ONDUTISS® UNO MIX UV3B TAPE
Pag. 90

ONDUTISS® UNO SEAL SMART TAPE
Pag. 92